coggle
made for free at coggle.it

PASTE per produzione di carta realizzate con

PIANTE

(cotone, lino, canapa...)

LEGNO SCORTECCIATO



PASTE DI CELLULOSA o CHIMICHE

sminuzzatura in chips

trattamento chimico a alte temperature (T=150-180°)

RESA 50%

PASTE TERMOMECCANICHE

sminuzzatura in chips

trattamento chimico a temperature <100°

RESA 95%

PASTE MECCANICHE

sfibratura

raffinazione (a freddo)



RESA 95%

CARTA DA MACERO

sminuzzamento

eliminazione inchiostri

riduzione in poltiglia con acqua calda

-99%

-75%